SCHEDA TECNICA
VOCE DI CAPITOLATO

Revisione n°	0
Data:	01/09/2017

PAVIMENTI DRENANTI

Non essendo prevista alcuna normativa per le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo poroso, tali prodotti sono esclusi dalla marcatura CE. MAER, al fine di garantire la qualità del prodotto, prevede le prove di laboratorio previste dalla Norma UNI EN 1338/1339.

Nome commerciale	**SIX**
Linea	**DRENOPAV**
Finiture disponibili	**NATURA**
Peso teorico (kg/m^2)	**180**
Formati per piano di confezionamento	**unico formato**
Classe d'uso limite raccomandata	**3B**
Colori disponibili	**GRIGIO - ROSSO**
Impiego previsto	**PAVIMENTAZIONI ESTERNE**

FORMA E DIMENSIONI		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE	
Spessore nominale	**80 (± 3 mm)**	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	**Classe 3D**
Lunghezza rettangolo circoscritto	**198 (± 2 mm)**	Resistenza caratteristica a flessione	**≥ 3,6 MPa**
Larghezza rettangolo circoscritto	**197 (± 2 mm)**	Carico di rottura per unità di lunghezza	**≥ 250 N/mm**
Differenza massima sulla diagonale	**Classe 2K (3 mm)**	Resistenza all'abrasione	**Classe 4I (impronta ≤ 20 mm)**
Convessità massima	**1,5 mm**	Scivolamento/slittamento	**≥ 60**
Cavità massima	**1,0 mm**	Emissioni di amianto	**Assente**
Superficie drenante (% di vuoto sul pieno)	**100,0%**	Conduttività termica	**Non pertinente**
Permeabilità	**Fino al 100%**	Reazione al fuoco	**Classe A1**
		Comportamento al fuoco esterno	**Soddisfacente**





Voce di capitolato:

Pavimentazioni costituite da masselli in cls tipo SIX delle dimensioni di mm 198 x 197 spessore mm 80 colore ……..……da posare a secco su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm e sigillata con sabbia specifica, La posa in opera dovrà essere eseguita come definito nella Norma Italiana UNI 11241 - Istruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di pavimenti con elementi autobloccanti di calcestruzzo.Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm ottenuto con graniglie selezionate di pietra in grado di mantenere nel tempo la propria colorazione.
Entrambi gli strati del massello sono composti da una specifica miscela di calcestruzzo che garantisce il filtraggio delle acque con permeabilità fino al 100%,

Finitura NATURA: La superficie si presenta uniforme e compatta.

L'azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1338.

I dati, le prestazioni e le Normative di riferimento indicati nella presente scheda hanno validità fino alla pubblicazione di documento successivo, MAER si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi che la scheda sia aggiornata.

MAER s.r.l.

www.maersrl.it

info@maersrl.it

tel. +39 0172 561112

fax. +39 0172 561220

Sede Operativa:
Fraz. Ricchiardo 48 - 12048 sommariva del Bosco (CN)

Sede Legale:
Via Torino, 179 - 12048 sommariva del Bosco (CN)